



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 113/2019

PROCESSO Nº: 1846/2019

TIPO: Menor Preço – Por Lote

OBJETO: Aquisição de uniforme, tênis e estojo escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino – Lote 01 (Estojo Escolar).

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Educação.

COMISSÃO AVALIADORA:

- a) Noili Forteski Gassner
- b) Norilda Grossl Sacht
- c) Daiane dos Santos
- d) Viviane Miriam Balansin Rutz
- e) Ivan Bueno Franco

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa **PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 00.748.212/0001-51, classificada em sétimo lugar no Pregão Eletrônico nº 113/2019, cujo objeto é a aquisição de estojos escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

A exigência da apresentação de amostra do estojo escolar está amparada no item IX do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 113/2019, conforme abaixo:

LOTE 1 (ESTOJO ESCOLAR) – Deverá ser entregue uma amostra do estojo escolar no formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na licitação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da empresa classificada em sétimo lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no ANEXO I – Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico nº 113/2019, o tênis escolar, deverá seguir as conforme especificações e quantidades abaixo:

LOTE 1		
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
1	ESTOJO ESCOLAR	1600

Frisa-se que a empresa **PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP** entregou a amostra solicitada sendo suficiente para a realização da avaliação pela comissão avaliadora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos nos itens III do ANEXO I – Detalhamento das Especificações, do Edital de Pregão Eletrônico nº 113/2019.

II. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS:

Os resultados quanto a conformidade da amostra apresentada, bem como as observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Seguem abaixo os resultados da avaliação individual de cada item que compõem o lote 001:

DESCRIÇÃO DO ITEM	ASPECTOS AVALIADOS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE		OBSERVAÇÕES
		CONFORME	NÃO CONFORME	
01 – ESTOJO ESCOLAR	Formato: retangular. Altura 60:mm. Largura 80:mm.Comprimento: 210mm. Estojo escolar em duas partes, parte superior confeccionada em tecido tactel escamado 100 %poliéster, com gramatura mínima de 460 g/m ² e espessura de 0.43 mm na cor azul marinho, com medida de 210 mm de comprimento por 80 mm de largura com acabamento em friso coextruzado em policloreto de vinila 4/11 na cor vermelha. Na parte superior do estojo deverá ser impresso em forma de comia legível o nome do município, o brasão, identificação da secretaria de educação, logo nota do IDEB, arte a ser fornecida pela secretaria municipal de educação, a parte superior será unido com a inferior por zíper número 6 na cor azul marinho com um cursor níquel, medindo 42 cm de comprimento, os tecidos devem ser comprovados por laudos, fornecidos por laboratório de ensaios químicos têxteis acreditado pelo inmetro. Medidas aproximadas de 210 mm de comprimento por 80 mm de largura por 60 mm de altura medida total, parte inferior com medida de 210 mm de comprimento por 80 mm de largura por 35 mm de altura confeccionado em etileno acetato de vinila, com dureza 70/75, conformado com duplo tecido 100% poliéster, com gramatura 120 g/m ² , tecido externo na cor azul marinho, na parte interna acabamento em tecido não tecido na cor azul marinho em todas as costuras.	X		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

A amostra foi analisada de acordo com os requisitos solicitados em edital e atendeu as especificações, não apresentando nenhum tipo de defeito, sendo considerada **APROVADA**.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 03 (TRES) dias, via internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado diretamente aos proponentes interessados por meio de e-mail.

Piên, 02 de Dezembro de 2019.

Nairida Grossi Sacht
Secretária de Educação

Noeli Fortescki Gassner

Chefe do Departamento de Documentação e Alimentação Escolar

Ivan Bueno Franco
Auxiliar Administrativo

Dalane dos Santos

Chefe do Departamento de Suprimento e Patrimônio Escolar

Viviane Miriam Balansin Rutz
Diretora Escola Municipal Marciano de Carvalho

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: A1B3C12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/11/2019 14:19:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1356734

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 10:18:01 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 107422409191508530260-1 a 107422409191508530260-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd55baf5eccd4ac64efeb4ef98a59fad89e1bafbeded4b94d243ae18917ea16cc4c26f3c294ff6d6407215c65197928404dc92fede88d6a81d87c1faa3fbc948



FIESC

Formulário Padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO QUÍMICO

Sistema FIESC

SENAL/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TEXTÉIS
Av. 1ª de Maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 20A - Brusque / SC
Fone/Fax: 047-3251-8905 E-mail: lafite@senal.br

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".



CRL 0091

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP
RUA PASTOR JOÃO PEREIRA, 71
CIC - CURITIBA/PR - CEP: 81270-630

A/C: SUZANA**FONE: (41) 3022-3014 / 3044-2667**

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 09/11/2018

DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO: 12/11/2018.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 5-67-18
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTA ENSAIO REFERE-SE SOMENTE À AMOSTRA DE TECIDO ENVIADE AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TEXTIL DO SENAL/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS**MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC****RESULTADOS DOS ENSAIOS****AMOSTRA - TECIDO RIP STOP 100% POLIESTER****POLIESTER = 100,00 %**

Temperatura: 20°C $\pm$ 2%
Umidade: 65% $\pm$ 4%

Reprodução permitida somente por cópia.

Técnicos Laboratório Químico
Adécio Gamba
CRL nº 13:00094

Assinatura do Responsável



Código do Formulário	FM-MQ-LAFITE 001-011	Revisão do Formulário	11	Data da Revisão	05.07.2017	Assinado por	Lucas Machado	Página 1 de 1
----------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	--------------	---------------	---------------

FIESC

Formulário padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO FÍSICO

Sistema FIESC

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS

Av. 1ª de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC

Fone/Fax: 047 - 3251-0905 E-mail: lafite@sc.senai.br



CRL 0091

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - FPP
RUA PASTOR JOÃO PEREIRA, 71
CIC - CURITIBA/PR - CEP: 81270-630

A/C: SUZANA

FONE: (41) 3022-3014 / 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 13/11/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 14/11/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1837-18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TECIDO RIP STOP 100% POLIESTER	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	373,74 g/m²

Obs.: Para gramatura a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de $\pm 5\%$.

Temperatura: 21,9°C

Umidade: 61,7%

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico do Laboratório Físico

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094

Fim do Relatório

Código do Formulário	MM-MO LAFITE 000112	Revisão do Formulário		Data de Emissão	Junho/2017	Aprovado por (Assinatura)		Assinatura de	
----------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------	------------	---------------------------	--	---------------	--



FIESC

Formulário padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO - LABORATÓRIO FÍSICO

Sistema FIESC

SENAL/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TEXTÉIS
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.955-202, Fº 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251 - 8905 E-mail: lafite@sc.senal.br

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS FIRELI - FPP
RUA PASTOR JOÃO PEREIRA, 77
CIC - CURITIBA/PR - CEP: 81270-600

A/C: SUZANA
FONE: (41) 3022-3014 / 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 14/11/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 14/11/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 1810018

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TEXTIL DO SENAL/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: MICRÔMETRO

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TECIDO RIP STOP 100% POLIESTER	ESPESURA	ABNT NBR 13371-05	0,42 mm

Temperatura: 21,7 °C


Umidade: 62,5 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico: LAFITE Físico Textil

Adécio Gamba
CRQ nº 13106094

-----Fim do Relatório-----



Código do Formulário

FM-MQ-LAFITE - 01/01/17

Revisão do Formulário

16

Data da Revisão

25/03/2017

Aprovado por: Lora Machado

Página 1 de 1

FIESC

Formulário padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO FÍSICO

Sistema FIESC

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
Av. 15 de maio, 670, CEP: 88.353-202 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3241- 8905 E-mail: lafite@sc.senai.br

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".



EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP
RUA PASTOR JOÃO PEREIRA, 71
CURITIBA/PR - CEP: 81270-630

A/C: SUZANA

FONE: (41) 3022-3014 / 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 13/11/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 14/11/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3838-18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: LUPA

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TECIDO RIP STOP 100% POLIESTER	DENSIDADE DE TRAMA	ABNT NBR 10588/15	32,64 fios/cm 82,91 fios"
	DENSIDADE DE URDUME	ABNT NBR 10588/15	43,76 fios/cm 111,35 fios"

Obs: Para densidade de fios, tolerância admitida de $\pm 2\%$

Temperatura: 21,9 °C


Umidade: 61,7 %

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico do Lab. Físico Têxtil
Adécio Gamba
CRL nº 1310091

Fim de Relatório

Código do Formulário	FM-MQ-LAFITE REC 012	Revisão do Formulário	11	Data da Revisão	20/09/2011	Aprovação por: (Assinatura)	Luiz Nogueira	Página 1 de 1
----------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	-----------------------------	---------------	---------------



FIESC

Formulário Padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO FÍSICO

Sistema FIESC

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS

Av. 10 de maio, 670 - CEP: 88.853-202, CP 206 - Brusque / SC

Fone/Fax: 047 - 3251-8405 E-mail: lafite@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.
RUA FREI LUIVIO PANIZZA, Nº115
CIC - CURITIBA - PR - CEP: 81270-720

A/C: SUZANA

FONE: (41) 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 12/11/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 14/11/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3839/18

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA SPINLAB

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TECIDO RIP STOP 100% POLIESTER	TÍTULO TRAMA	ABNT NBR 13216/94	Dtex: 178,76 Denier: 160,88 CV %: 0,57
	TÍTULO LRI DOME	ABNT NBR 13216/94	Dtex: 180,60 Denier: 162,34 CV %: 0,95

Obs.: Para ensaio de título: Comprimento do corpo de prova, 100mm - Pre-tensão: 5 - número de corpos de prova: 25

Temperatura: 21,9 °C

Umidade: 61,7 %

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico do Laboratório Físico

Adécio Gamba

CRL nº 13100094

Fiscal do Relatório

Código do Formulário	FI-MD-LAFITE 001-012	Revisão do Formulário	11	Data da Revisão	28/08/2017	Assinado por: [Assinatura] Eus Macieiro	Página 1 de 1
-------------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	--	---------------



FIESC

Formulário padronizado

RELATÓRIO DE ENSAIO - LABORATÓRIO FÍSICO

Sistema FIESO

SENAI/SC em Brusque

LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
Av. 1ª de maio, 670 - CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: (047) 3357-0905 E-mail: lafite@sc.senai.br

EMPRESA: PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP

A/C: SUZANA

RUA PASTOR JOÃO PEREIRA, 71

CIC - CURITIBA/PR - CEP: 81270-630

FONE: (41) 3022-3014 / 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO: 13/11/2018

DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 14/11/2018

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3811-18

Página: 01 de 02

RELATÓRIO REFERENTE A ENSAIOS EFETUADOS EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC BRUSQUE


EQUIPAMENTO UTILIZADO: DINAMÔMETRO EMIC

Temperatura: 21,9°C
Umidade: 61,7%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Físico


Adecio Gamba
CRC nº 13100094



Origem do Documento	PM MID-LAFITE 001 D10	Revisão do Formulário	10	Data da Revisão	06/04/2017	Aprovado por: Juliano Luis Machado	Página 1 de 2
---------------------	-----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	------------------------------------	---------------

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TECIDO RIP STOP 100% POLIÉSTER	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA	ABNT NBR 11912/16	93,25 kgf 913,5 N 93,18 daN CV: 1,10 %
	ALONGAMENTO TRAMA	ABNT NBR 11912/16	23,77 % CV: 5,06 %
	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME	ABNT NBR 11912/16	119,3 kgf 1170 N 117,00 daN CV: 2,33 %
	ALONGAMENTO URDUME	ABNT NBR 11912/16	27,76 % CV: 2,16 %

-----Fim do Relatório-----



Orgão de Origem	FM MD LAP TE DCO DTS	Revisão do Formulário	10	Data de Revisão	26/09/2017	Assinado por	Luiz Machado	Página 2 de 2
--------------------	----------------------	-----------------------	----	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: AB012345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/11/2019 17:11:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1356732

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 10:18:01 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 107422409191508530377-1 a 107422409191508530377-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b47b7823c8c705a4cb33a3cebf8b757c59258684ddaea79d1d01194c7d56a68054c26f3c294ff6d640721fc6519792840f91ea492be6830339a0a6287d4d73000



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-8
Av. Francisco Leão Paes, 115 - Bairro Dos Eucaliptos - Jd. Pimenta - CEP 88.353-202 - Brusque/SC - Fone: (41) 3251-8905 - Fax: (41) 3251-8910

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 107422409191508530377-1; Data: 24/09/2019 15:12:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AID66055-K0CQ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS
1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251- 8905 - 8910 E-mail: lafitequimico@sc.senai.br



*Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091.

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA **A/C: ANDRÉ**
RUA FREI LIVIO PANIZZA, Nº 115
CIC - CURITIBA - PR CEP: 81270-720 **FONE: (41) 3044-2667**

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 13/09/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3919/15
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - TACTEL ESCAMADO AZUL MARINHO **POLIÉSTER** **= 100,00 %**

Temperatura : 20°C +/- 2°C
Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico

Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

-----Final do Relatório-----

Código do Formulário	FMQ - 000 C 11	Revisão do Formulário	05	Data da Revisão	09/07/2015	Página 1 de 1
----------------------	----------------	-----------------------	----	-----------------	------------	---------------



FIESC - SENAI

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047 - 3251 - 8905 - 8908 E-mail: lafitetextil@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA
RUA FREI LIVIO PANIZZA, Nº 115
CIC - CURITIBA - PR - CEP: 81270-720

FONE: (41) 3044-2667

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 23/09/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2565/15

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TACTEL ESCAMADO AZUL MARINHO	GRAMATURA	ABNT NBR 10391/08	461,78 g/m ²

Obs - Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 20,2°C

Umidade: 67,2 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline A. Fuzon
Técnico do Lab. Físico Têxtil

Caroline A. Fuzon
CRO 13403161

Final do Relatório

Código do Formulário	FMQ- 006 012	Revisão do Formulário	05	Data da Revisão	09/07/2015	Página 1 de 1
----------------------	--------------	-----------------------	----	-----------------	------------	---------------

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-242, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251- 8903 - 8908 E-mail: lafitefisico@sc.senai.br

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 23/09/2015

Número: 256715
Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: MICRÔMETRO

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TACTEL ESCAMADO AZUL MARINHO	ESPESSURA	ABNT NBR 13371/05	0,43 mm

Temperatura: 20,2 °C
Umidade: 67,2%

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Almeida Fuzon
Técnico Lab. Físico Têxtil

Caroline A. Fuzon
ARC 13403161

-Final do Relatório

Código do Formulário	FIAC 000-013	Revisão do Formulário	05	Data da Revisão	09/03/2015	Página 1 de 1
----------------------	--------------	-----------------------	----	-----------------	------------	---------------



SENAL/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS
1º de maio, 670, CEP. 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251- 8905 - 8908 E-mail: lafitefisico@sc.senal.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: PNK COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA
RUA FREI LIVIO PANIZZA, Nº115
CIC - CURITIBA - PR CEP: 81270-720

FONE: (41) 3044-2665

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 23/09/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2566/15

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM UMA AMOSTRA DE TECIDO - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAL/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO: LUPA

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
TACTEL ESCANEADO AZUL MARINHO	DENSIDADE TRAMA	ABNT NBR 10588/15	25,68 fios/cm 65,23 fios"
	DENSIDADE URDUME	ABNT NBR 10588/15	21,28 fios/cm 54,05 fios"

Obs. - Para densidade de fios: Tolerância admitida de $\pm 2\%$.

Temperatura: 20,2 °C

Umidade: 67,2 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Palmeira Fuzon
Técnico do Lab. Físico Têxtil
CRL 13403161

Final do Relatório

Código do Formulário	FMD- 030 012	Revisão do Formulário	05	Data de Revisão	09/07/2015	Página 1 de 1
----------------------	--------------	-----------------------	----	-----------------	------------	---------------

ROMPLAS

LAMINADOS E SINTÉTICOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Produto: PLASTIFICAÇÃO

Gravação: PETALO LISO

Espessura usual: 0,17

Acabamento: ESSE MATERIAL NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE ACABAMENTO

Composição química: Resina de PVC, Carbonato de cálcio CaCO_3 , Nexob5, agentes expansores, estabilizante (à base de cálcio e zinco)

<i>Resina de PVC</i>	<i>41%</i>
<i>Carbonato de Cálcio</i>	<i>18%</i>
<i>Nexob5 Plastificante</i>	<i>22%</i>
<i>Estabilizante</i>	<i>8%</i>

DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ESSE MATERIAL NÃO POSSUI FTALATO EM SUA COMPOSIÇÃO.

*Em caso de limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro

Rompilas - Laminados e Sintéticos
Av. Juscelino Kubitschek, 100 - Jd. América
Cidade Industrial / Curitiba - Paraná
Cep: 81.270-200 Tel: (041) 311-1111